



EUROCOLOR

Idropittura acrilica di alta qualità per interni ed esterni

Idropittura acrilica di alta qualità per interni ed esterni, dotata di ottima copertura, elevata traspirabilità, elevata resistenza agli agenti atmosferici ed all'abrasione, buona distensione, ottima adesione insaponificabile, applicabile con pennello, rullo o spruzzo.

Composizione:	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti, minerali, speciali extenders.
Confezioni:	litri 14 – 5
Resa:	8 – 12 mq/Litro.
Conservazione:	in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.
T° d'applicazione:	non inferiore a +5°C. umidità relativa non superiore al 75%
Resistenze:	buona resistenza alla luce, agli alcali e all'abrasione.
Secco resina su secco tot:	25,9%
Diffusione al vapore:	Sd 0,016 m DIN 50014
Diluizione:	con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto orientativamente da 20 a 30 parti di acqua su 100 di prodotto.
Peso specifico medio:	1,55

Preparazione supporti:

Gesso, intonaco nuovo, scagliola.

Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento. Quindi applicare due mani di EUROCOLOR diluito adeguatamente.

Intonaco vecchio, fondi sfarinati, grassello, vecchie tinte, legno, masonite, cemento prefabbricato.

Asportare il precedente prodotto che si distacca, spazzolare bene, applicare una mano di UNISOL P adeguatamente diluito stuccare con UNISTUK, quindi applicare due mani di EUROCOLOR, diluito adeguatamente.