



STILNOVO

Idropittura per interni traspirante

Idropittura traspirante per interni, utilizzabile dove non siano richieste particolari caratteristiche di lavabilità, dotata di buona copertura, buona distensione, applicabile con pennello, rullo o spruzzo.

Composizione: Copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa, inerti, minerali, additivi idrorepellenti.

Confezioni: litri 14 – 5 – 2,5.

Resa: 7 – 10 mq/lt.

Conservazione: in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.

T° d'applicazione: non inferiore a +5°C.
umidità relativa non superiore al 75%.

Resistenze: buona resistenza alla luce ed agli alcali.

Diluizione: con acqua, in funzione dell'assorbimento del supporto orientativamente da 20 a 30 parti di acqua su 100 di prodotto.

Peso specifico medio: 1,60.

Preparazione supporti:

Gesso, intonaco nuovo, scagliola,.

Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento. Quindi applicare due o più mani di STILNOVO, diluito adeguatamente, in senso incrociato. Si ottiene una buona copertura dando una sola mano a spruzzo, con uno spessore di circa 100/150 microns.

Intonaco vecchio, fondi sfarinati, grassello, vecchie tinte, legno, masonite, cemento prefabbricato

Asportare il precedente prodotto che si distacca, spazzolare bene, applicare una o più mani di UNISOL "P", stuccare con UNISTUK, quindi applicare due o più mani di STILNOVO, diluito adeguatamente, in senso incrociato.

Ferro e metalli in genere.

Asportare la calamina, le tracce di grasso e la ruggine eventualmente presente, spazzolare, pulire bene, applicare due mani di antiruggine. Quindi applicare due o più mani di TROPICAL, diluito adeguatamente, in senso incrociato.