
UNIDRO

Impermeabilizzante ed additivo per malta contro l'umidità

Isolamento di muri di contenimento, cantine, ecc. contenimento dell'acqua di vasche, piscine, ecc. impermeabilizzazioni di tetti e terrazze, gettate di cemento, ecc. Rappezzi di gettate di cemento, anche di pavimenti industriali.

Composizione: resina stirene-butadiene in dispersione acquosa.

Confezioni: 20 - 5 lt.

Resa: 0,5 - 1 kg/mq circa del composto.

Conservazione: in ambiente fresco non inferiore a +5°C.

Resistenze: se unita a cemento o malta cementizia si dimostra insaponificabile e non riemulsificabile in acqua. Migliora le resistenze chimiche e la flessibilità delle malte alle quali viene miscelata formando anche una barriera insuperabile dall'acqua.

Applicazione:

a) Barriera contro l'umidità

(cantine, terrazze, piscine)

Miscelare cemento e UNIDRO nel rapporto 1:1 fino ad ottenere un composto della consistenza di una pittura ed applicarlo a pennello sul muro da trattare in due mani in senso incrociato.

E' indispensabile che l'applicazione venga fatta su muro solido (mattono o cemento) in modo da ancorare il prodotto su supporto non sgretolante. Quando l'impermeabilizzazione viene fatta con umidità negativa (es. muro di una cantina dall'interno) è opportuno applicare successivamente alla miscela UNIDRO/cemento un intonaco cementizio in modo da evitare distacchi e formazioni di bolle della pellicola impermeabilizzante. Quando l'umidità è positiva (es. muro di cantina dall'esterno) non occorre fare uno strato successivo.

b) Malta da rappezzo

Pulire accuratamente la parete da rattoppare e bagnarla con acqua.

Riempire, rasando, con una miscela di questo tipo:

cemento/UNIDRO/sabbia 100-30-200, acqua quanto basta per portare la malta ad una consistenza spalmabile.

c) Malte a spessore per incollaggio copertine in marmo o pietra.

Rapporti in volume: cemento 325-sabbia-UNIDRO 0,5-acqua 1,25.

Miscelare il tutto ed applicare fino a spessore di cm 1,5 quindi posare la copertina in marmo o pietra e far asciugare per 5 giorni.