

## UNILAK

### Smalto Acrilico all'acqua, lucido o satinato

Smalto Acrilico all'acqua, lucido o satinato, per interni ed esterni, insaponificabile di rapida essiccazione con eccellente resistenza all'ingiallimento, ai detergenti, alle incisioni. Ottimo per legno ferro termosifoni e muro; buona adesione su supporti plastici e su lamiera zincata

**Composizione:** Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti minerali, pigmenti.

**Confezioni:** litri 14 - 2,5 - 0,75

**Resa:** 8 - 16 mq/litro

**Conservazione:** a temperatura compresa tra +5 e 35°C

**T° d'applicazione:** non inferiore a +5°C

**Diluizione:** con acqua 7%

**Peso specifico medio:** 1,3

**Secco resina su secco totale :** 50 %

**Applicazione:** a pennello rullo od a spruzzo

**Tempo di sovrapplicabilità:** dopo 6 ore

**Pulizia attrezzature :** con acqua

#### Modo d'impiego:

##### Legno vecchio già verniciato.

Asportare la vernice precedente che si distacca, carteggiare e pulire accuratamente, stuccare se necessario, carteggiare le stuccature, quindi applicare due o più mani di UNILAK.

##### Su muro.

Fissare le vecchie pitture, ed applicare due o più mani di UNILAK.

Su muri nuovi applicare una buona lavabile come fondo (EUROCOLOR, UNICOLOR L.A. ecc.) ed applicare due o più mani di UNILAK.

##### Su ferro nuovo o verniciato.

Asportare completamente la calamina e la ruggine tramite azione meccanica; asportare eventuali tracce di grassi tramite lavaggio con solventi; applicare 1 o 2 mani di antiruggine sintetica e a finire 2 o più mani di UNILAK.

##### Ferro già verniciato.

Asportare completamente la ruggine eventualmente esistente ed il precedente prodotto verniciante distaccato dalla superficie; carteggiare, sgrassare, applicare una mano di antiruggine sintetica nei punti arrugginiti, applicare un'altra mano di antiruggine a copertura totale, rifinire con 2 o più mani di UNILAK.