



---

## UNILUX – UNILUX “S”

### Pittura acrilica lucida o satinata per esterni ed interni

---

Idropittura acrilica di ottima resistenza all'abrasione. L'UNILUX è particolarmente indicato per ottenere delle superfici lavabili tipo zoccolature. Consigliato anche per la protezione del cemento a vista.

L'UNILUX è disponibile in due versioni;

- UNILUX                      lucido
- UNILUX “S”                satinato

UNILUX è disponibile nei diversi colori di mazzetta, anche in tonalità molto intense, non diluito ed applicato a rullo, permette di ottenere un leggero effetto a buccia.

**Composizione:** Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti, minerali, pigmenti e ausiliari.

**Confezioni:** litri 15 – 2,5.

**Resa:** 15 – 25 mq/lt.

**Conservazione:** in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.

**T° d'applicazione:** non inferiore a +5°C.

**Diluizione:** con acqua circa 25%.

**Peso specifico:** 1,2.

**Essiccazione:** 24 ore.

**Metodi di applicazione:** pennello, rullo o spruzzo.

**Percentuale in peso del secco resine sul secco totale:** 43,9%.

#### **Preparazione supporti:**

##### Gesso, intonaco nuovo, scagliola.

Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento. Quindi applicare due o più mani di UNILUX, diluito adeguatamente, in senso incrociato.

##### Intonaco vecchio, fondi sfarinati, grassello, vecchie tinte, legno, cemento prefabbricato masonite.

Asportare il precedente prodotto che si distacca, spazzolare bene, applicare una o più mani di UNISOL “P”, stuccare con UNISTUK, quindi applicare due o più mani di UNILUX, diluito adeguatamente, in senso incrociato.