



UNIQUARZ EXTRA

Pittura a base di farina di quarzo per esterni ed interni

Pittura a spessore a base di farina di quarzo per esterni ed interni, traspirante, con ottime resistenze e prestazioni. Il prodotto è particolarmente indicato per esterni dove si vogliono ottenere delle ottime resistenze alle intemperie con conseguente protezione duratura del supporto; è disponibile in una vasta gamma di colori presentando praticità e facilità di esecuzione.

Composizione:	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti, minerali, pigmenti e ausiliari.
Confezioni:	litri 14 - 5.
Resa:	7 - 13 mq/lit.
Conservazione:	in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.
T° d'applicazione:	non inferiore a +5°C.
Resistenze:	buona resistenza alla luce, agli alcali e all'abrasione.
Diluizione:	con acqua circa 10% - 15%.
Peso specifico:	1,6.
Essiccazione:	24 ore.
Aspetto della pellicola essiccata:	opaca
Permeabilità al vapore:	Sd 0,29 m Secondo la norma DIN EN 1062 risulta in Classe II , e cioè a medio grado di permeabilità al vapore.
Coefficiente di assorbimento acqua:	W 24 kg/m ² √h 0,08 - Dopo 3 cicli di lavaggio W 24 kg/m ² √h 0,01 Secondo la norma DIN EN 1062, sia prima che dopo i lavaggi risulta in Classe III , e cioè a basso grado di permeabilità all'acqua
Metodi di applicazione:	pennello, rullo o spruzzo.
Percentuale in peso del secco resine sul secco totale:	20,02%.



Uniplast Engineering S.r.l.

Via Torino, 144 - 10040 Givoletto (TO)

tel. 011.99.47.048 - 011.99.47.572

fax 011.99.47.645

E-Mail info@uniplastvernici.it

SCHEDA TECNICA SCTN Uniquarz Extra.doc

EM20-10-10

Preparazione supporti:

Gesso, intonaco nuovo, scagliola.

Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento. Quindi applicare due o più mani di UNIQUARZ EXTRA, diluito adeguatamente, in senso incrociato.

Intonaco vecchio, fondi sfarinati, grassello, vecchie tinte, legno, masonite cemento prefabbricato.

Asportare il precedente prodotto che si distacca, spazzolare bene, applicare una o più mani di UNISOL "P", stuccare con UNISTUK, quindi applicare due mani di UNIQUARZ EXTRA, diluito adeguatamente, in senso incrociato.

Ferro e metalli in genere.

Asportare la calamina, le tracce di grasso e la ruggine eventualmente presente, spazzolare, pulire bene, applicare due mani di antiruggine UNITRILL. Quindi applicare due mani di UNIQUARZ EXTRA, diluito adeguatamente, in senso incrociato.