



---

## UNISILK

### Smalto sintetico brillante

---

Smalto sintetico brillante di alta qualità per esterni ed interni per legno, ferro, muri, dotato di grande elasticità, dilatazione e buona copertura.

**Composizione:** Resina alchidica, pigmenti resistenti alla luce ed agli alcali.

**Confezioni:** litri 15 - 2,5 - 0,75.

**Resa:** 8 - 16 mq/lt.

**Diluizione:** con ragia massimo 5 % circa.

**Conservazione:** in ambiente fresco ma non inferiore a +5°C.

**Resistenza:** ottima ad urti e abrasioni.

**T° d'applicazione:** non inferiore a + 5°C.

**Essiccazione:** fuori polvere dopo circa 2 ore.  
sovraverniciabile dopo circa 24 ore.

#### **Modo d'impiego:**

##### Legno vecchio.

Carteggiare e pulire accuratamente il legno, quindi applicare due o più mani di UNISILK.

##### Legno vecchio già verniciato.

Asportare la vernice precedente che si distacca, carteggiare e pulire accuratamente, stuccare se necessario, carteggiare le stuccature, quindi applicare due o più mani di UNISILK.

##### Su muro.

Dopo adeguato trattamento applicare due o più mani di UNISILK.

##### Su ferro nuovo o mai verniciato.

Asportare completamente la calamina e la ruggine tramite azione meccanica; asportare eventuali tracce di oli e grassi tramite lavaggio con solventi; applicare 1 o 2 mani di antiruggine sintetica e a finire 2 o più mani di UNISILK.

##### Ferro già verniciato.

Asportare completamente la ruggine eventualmente esistente ed il precedente prodotto verniciante distaccato dalla superficie; carteggiare, sgrassare, applicare una mano di antiruggine sintetica nei punti arrugginiti, applicare un'altra mano di antiruggine sintetica a copertura totale, rifinire con 2 o più mani di UNISILK.

##### Alluminio, lamiera zincata, leghe leggere.

Eliminare con sgrassaggio o lavaggio con soda o solventi tracce di oli o cenere di laminatura, applicare due mani di antiruggine sintetica, rifinire con due o più mani di UNISILK.