

## UNITRESS

### Rivestimento rustico

Rivestimento per pareti esterne ed interne, lavabile, idrorepellente che permette di ottenere una finitura ad effetto rustico; offre una buona protezione del supporto pur essendo traspirante.

**Composizione:** Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti, minerali, pigmenti additivi idrorepellenti.

**Confezioni:** kg 25.

**Resa:**

Granulometria "0"	da 2,7 – 3,3 kg per m <sup>2</sup> circa.
Granulometria "00"	da 2,3 – 2,8 kg per m <sup>2</sup> circa.
Granulometria "000"	da 1,5 – 2 kg per m <sup>2</sup> circa.

**Conservazione:** in ambiente con temperatura compresa tra +5 e 35°C.

**T° d'applicazione:** non inferiore a +5°C.  
umidità relativa non superiore al 75%.

**Resistenze:** ottime resistenze alla luce ed alcali forti ed alle intemperie.

#### Preparazione supporti:

##### Gesso, intonaco nuovo, scagliola.

- Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento.
- Applicare una mano di UNIFOND del colore corrispondente all'UNITRESS per uniformare la tinta del supporto e renderlo ruvido.
- Applicare UNITRESS.

##### Intonaco vecchio, fondi sfarinati, grassello, vecchie tinte, legno, masonite cemento prefabbricato.

- Applicare una mano di UNISOL "P" per ancorare in profondità il supporto.
- Applicare una mano di UNIFOND del colore corrispondente all'UNITRESS per uniformare la tinta del supporto e renderlo ruvido.
- Applicare UNITRESS.
- 

#### Modo d'impiego:

Applicazione manuale: applicare il prodotto con spatola d'acciaio inox quindi rifinire in senso circolare con spatola di acciaio inox o di plastica se si vuole ottenere un effetto ottico rustico più accentuato.

Applicazione a spruzzo: mescolare il prodotto aggiungendo acqua se necessario, spruzzare sulla parete uno strato di circa mm 1,5 quindi rifinire con spatola di acciaio inox o di plastica a seconda dell'effetto ottico desiderato.

Pressione compressore 4 a 6 ATM.

Erogazione aria 200 litri al minuto.

Ugello conico diametro mm 8.