
INTOSIL

Intonachino Silossanico in pasta

Fine intonachino silossanico, traspirante, idrorepellente per interni ed esterni.

INTOSIL garantisce un elevato grado di traspirazione che favorisce la fuoriuscita dell'umidità sotto forma di vapore acqueo, rendendo il supporto idrorepellente, questa caratteristica riduce la formazione muffe, efflorescenze ecc proteggendo il supporto dalle intemperie.

La resina silossanica ha la proprietà di rivestire i pori del supporto di un sottilissimo velo impermeabile all'acqua, ma non creando un film consistente lascia una notevole quantità di fori attraverso i quali il vapore può uscire agevolmente. La resina stirolo-acrilica assicura le altre prestazioni positive tipiche delle idropitture per esterno, tra le quali in particolare la resistenza alle screpolature, il potere coprente e l'effetto cromatico.

I vantaggi rispetto a prodotti analoghi possono essere così riassunti;

- bassa permeabilità all'acqua;
- alta permeabilità al vapore;
- maggiore aderenza al supporto, anche su vecchie pitturazioni,
- maggiore resistenza alle radiazioni UV;
- maggiore resistenza agli agenti chimici.

Composizione:	Copolimeri silossanici in dispersione acquosa, cariche silicee selezionate, ed additivi specifici.
Confezioni:	Secchi da 25 kg Colori di mazzetta
Resa:	1 – 2,5 kg/mq
Conservazione:	in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C
T° d'applicazione:	non inferiore a +5°C
Solvente:	acqua
Granulometria massima:	0,3 - 0,5 mm

Applicazione: il INTOSIL si applica manualmente con spatola inox, in due riprese. La finitura può essere ottenuta con spugnino o talocciata liscia

L'asciugatura di INTOSIL è data da diversi fattori (temperatura, spessore, supporto ecc.) quindi, prima di procedere con la seconda mano, accertarsi che la precedente sia asciutta.

Preparazione supporti:

Intonaco nuovo, scagliola, cemento prefabbricato.

Applicare una mano di fissativo SILOFOND "A". Successivamente applicare SILOFOND "C" per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento e traspirabilità.

Intonaco vecchio, fondi sfarinati, grassello, vecchie tinte, legno, masonite.

Asportare il precedente prodotto che si distacca, spazzolare bene, applicare una o più mani di SILOFOND "S", successivamente applicare SILOFOND "C" quindi applicare INTOSIL.