



---

# RASANTE

## Rasatura acrilica in pasta

---

Rasatura acrilica in pasta, per interni ed esterni, a ritiro controllato con eccellenti proprietà di ancoraggio e resistenza conferitegli dall'azione combinata legante acrilico + cemento

**Composizione:** Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti minerali ed additivi specifici.

**Confezioni:** Secchi da 20 kg .

**Resa:** 1,5 kg per m<sup>2</sup>.

**Conservazione:** in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.

**T° d'applicazione:** non inferiore a +5°C.

**Diluizione:** con acqua.

**Granulometria massima:** 0,5 mm

**Modo d'impiego:** aggiungere direttamente nella latta di RASANTE il 50% in peso di Cemento in polvere Portland 325 (per una latta da 20 kg di RASANTE aggiungere 10 kg di cemento 325) e miscelare bene (meglio con agitatore meccanico) fino ad ottenere un impasto omogeneo (eventualmente è possibile aiutare la miscelazione dell'impasto con l'aggiunta di acqua).

**Applicazione:** il RASANTE si applica manualmente con spatola inox o con talocchia in plastica, in una o più riprese. Se ci sono irregolarità da ripristinare superiori a 3 - 4 cm è consigliabile applicare in più mani distanziate tra loro di 12 ore. L'asciugatura del RASANTE è data da diversi fattori ( temperatura, spessore, supporto ecc. ) quindi, prima di procedere con la seconda mano, accertarsi che la precedente sia asciutta. La finitura viene effettuata con spugna dopo aver preventivamente inumidito la superficie da finire ottenendo così un effetto "Spugnato Fine" ricopribile con prodotti decorativi; Uniquarz Extra, Unitress 00, Unigraff 00 ecc., sempre dopo una mano di fissativo Unisol e mai prima di 48 ore dalla fine dell'applicazione del RASANTE.