
RASANTE ELASTICO

Rasatura Elastomerica in pasta

Rasatura elastica in pasta, anticavillature per interni ed esterni, a ritiro controllato con eccellenti proprietà di ancoraggio e resistenza conferitegli dall'azione combinata legante acrilico + cemento

Composizione:	Copolimeri elastomerici in dispersione acquosa, cariche silicee selezionate, ed additivi specifici.
Confezioni:	Secchi da 20 kg
Resa:	varia in funzione del supporto
Conservazione:	in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C
T° d'applicazione:	non inferiore a +5°C
Solvente:	acqua
Granulometria massima:	0,5 mm

Modo d'impiego: aggiungere direttamente nella latta di RASANTE ELASTICO il 25% in peso di Cemento in polvere Portland 325 direttamente nella latta, (per una latta da 20 kg di RASANTE ELASTICO aggiungere 5 kg di cemento 325) e miscelare bene (meglio con agitatore meccanico) fino ad ottenere un impasto omogeneo (eventualmente è possibile aiutare la miscelazione dell'impasto con l'aggiunta di acqua). In condizioni ambientali buone, l'impasto RASANTE ELASTICO – Cemento può essere conservato ed utilizzato anche dopo due giorni dalla preparazione.

Applicazione: il RASANTE ELASTICO si applica manualmente con spatola inox, in una o più riprese. Se ci sono irregolarità da ripristinare superiori a 1 - 2 cm, è consigliabile applicare in più mani distanziate tra loro di 12 ore. Per ripristinare murature con crepe o cavillature è consigliabile rasare tutta la parete utilizzando il RASANTE ELASTICO con una rete in fibra di vetro. E' proprio seguendo questa procedura che si ottengono i migliori risultati di flessibilità, e resistenza nel tempo.

L'asciugatura del RASANTE ELASTICO è data da diversi fattori (temperatura, spessore, supporto ecc.) quindi, prima di procedere con la seconda mano, accertarsi che la precedente sia asciutta.

La finitura viene effettuata con spugna dopo aver preventivamente inumidito la superficie da finire ottenendo così un effetto "Spugnato Fine" ricopribile con prodotti elastomerici (LASTIK), sempre dopo una mano di fissativo Unisol, e mai prima di 48 ore dalla fine dell'applicazione del RASANTE ELASTICO.