

## UNICOLL

### Colla in pasta per piastrelle marmo e sistema a cappotto

Adesivo per sistemi termoisolanti “a Cappotto” formulato in modo da offrire buon tempo aperto, ottima lavorabilità, comodità d’impiego e forte potere ancorante. Particolarmente indicato anche come adesivo per piastrelle e lastre di marmo.

UNICOLL è inoltre applicabile come rasatura fine, anche “armata” con aggiunta di rete in fibra di vetro, per applicazioni come terranova lamato, strollato, rivestimenti plastici bucciati, graffiati o per semplice tinteggiatura.

- Composizione:** Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti minerali ed additivi specifici.
- Confezioni:** Secchi da 20 kg .
- Resa:** 3 – 5 kg per m<sup>2</sup>.
- Conservazione:** in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.
- T° d’applicazione:** non inferiore a +5°C.
- Diluizione:** con acqua.
- Resistenze:** buone all’umidità ed agli alcali forti, forte potere ancorante su intonaco, cemento o mattone
- Modo d’impiego:**

#### *Sistemi termoisolanti, coibentazioni “a cappotto”*

I supporti murali devono essere asciutti, puliti e sufficientemente regolari. Nel caso di supporti vecchi non ben ancorati, sfarinanti oppure in presenza di precedenti pitturazioni, è necessario il pre-trattamento con UNISOL P.

Preparare una miscela aggiungendo ad una latta da 20 kg di UNICOLL, direttamente 7 kg di cemento Portland 325 in polvere mescolando accuratamente.

Applicare il prodotto sulla parte posteriore dei pannelli di polistirene espanso ad alta densità da incollare (sul perimetro ed al centro del pannello), controllando periodicamente la corretta posizione dei singoli pannelli incollati.

Dopo 24 ore circa, si proceda al fissaggio tramite tassellatura con chiodi e tasselli di plastica fissati agli angoli dei pannelli.

Procedere alla rasatura con UNICOLL (con cemento come già descritto), annegando la rete in fibre vetrose, per “armare” e rinforzare la rasatura.

Applicare UNIFOND del colore corrispondente alla finitura desiderata, quindi ad essiccazione avvenuta applicare il rivestimento finale.

#### *Adesivo per piastrelle e lastre di marmo*

Preparare una miscela aggiungendo ad una latta da 20 kg di UNICOLL, direttamente 7 kg di cemento Portland 325 in polvere mescolando accuratamente.

Applicare il prodotto, dopo opportuno trattamento, sul supporto eventualmente con spatola dentata. Posizionare le piastrelle (asciutte) e batterle per assicurare miglior contatto piastrella-collamuro.